

## teknisk data

### tillverkare

Österby Brädgård AB, österbyväg 28, 621 41 Visby, Sverige  
AB Berg & Berg, Flyttblocksvägen 2, 372 52 Kallinge, Sverige

### produkt beskrivning

gotlandsgolvet 2.0 3 skikts färdigparkett. Ytskikt tillverkad av  
Gotländsk kärnfuru, levereras obehandlad slipad med 80 korns slippapper.  
Rekomenderad behandling efter inläggning är lut och olja.

### uppbyggnad

#### ytskikt: mellanskikt: baksida:

sågade lammell av Gotländsk kärnfuru ca.4 mm tjocka, minst 3,6 mm.  
lameller av tätvuxen Norlandsfuru med stående årsringar.  
granfaner.

### deklaration

gran och furu från Sverige.

### dimension

1stav  
längd: 2390 mm  
( i paketen förekommer det kortare längder på 800/1200/1600mm)  
bredd: 195 mm  
tjocklek: 14 mm

### passform

**Svedloc**® förbindning med mycket hög noggrannhet. frästa med  
diamantverktyg. höjdskillnad mellan 2 brädor max. 0,2 mm. (mätt enl. Din 280)

### fysikaliska egenskaper

#### vikt: jämnviktskvot: värmelledning: stegljudsdämpning:

ca. 8kg/m<sup>2</sup>  
7% + - 1% mätt enl. DIN 280 TS  
0.15 W/mK  
19 - 20 db vid användande av normal stegljudsdämpning som t.ex. PE matta med 2 mm  
tjocklek. värdet gäller dämpning av ljud neråt.

### Limning

alla 3 skikten är limmade med ett DYNEA lim

### Återvinning

kan blandas med vanligt avfall.

### Instalation

gotlandsgolvet 2.0 kan man installera flytande eller hellimmat mot undergolvet.  
gotlandsgolvet 2.0 kan användas på golvvärme

## ett golv av gotländskt kärnfuru



gotlandsgolvet.se  
i harmoni med naturen

