

Bona Mega

Tekniskt datablad

Bona Mega är en vattenburen alkydlack baserad på naturlig, förnybar vegetabilisk olja. Avancerad tvärbindingsteknik skapar en hållbar lackfilm lämplig för behandling av trägolv i hemmiljö och lågt trafikerade kommersiella miljöer. Bona Mega reducerar risken för sidlimningseffekter och med dess låga permeabilitet (fuktgenomtränglighet) har den en lugnande effekt på trägolv i rörelse.

- Mycket god motståndskraft mot slitage, klackmärken och repor
- Motstår vanligt förekommande hushållskemikalier
- Uppfyller DIN 18032:2 för halkskydd (sportgolv inomhus)
- Klassificerad EC1 för väldigt låga emissioner
- Klarar tyska DIBt:s krav på god inomhusluft med låga emissioner
- NMP- och NEP-fri
- VOC 2010 godkänd



self-crosslinking technology

Ytbehandling



Tekniska data

Lacktyp:	1-komponent vattenburen topplack av polyurethan
Torrhalt:	ca. 32%
VOC:	Blank, sidenmatt, matt = max 60 g/liter Extra matt = max 80 g/liter
Slitstyrka:	ca. 5 mg/100 varv (SIS 923509)
Glansgrad (vid 60°):	Blank ~90%, Sidenmatt ~50%, Matt ~25%, Extra Matt ~9%
Spädning:	Spädes vid behov med 4% Bona Retarder för längre öppentid.
Torktid, till:	- Slipning/överlackering: 2½-3 timmar* - Lätt belastning: 24 timmar* - Genomhärdad: 7 dagar*
Verktyg:	Bona Roller
Åtgång:	8-10 m ² /litre (120-100g/m ²) per strykning
Säkerhet:	Ej märkningspliktig
Rengöring:	Tryck ut/stryk av lack från verktyg innan de noggrant rengörs i vatten. Torkad lack kan tas bort med acetone.
Hållbarhet:	1 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får ej understiga +5°C eller överstiga +25°C vid lagring eller transport.
Avfall:	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hållas i avlopp eller vattendrag. Tomma, torra behållare kan återvinnas som plast.
Förpackning:	10 x 1 liter (50 kartonger per pall) 3 x 5 liter (44 kartonger per pall)

*vid normalt inomhusklimat, 20 °C/60% R.F.

Förberedelser

Före applicering skall ytan grunderas med en vattenburen grundlack från Bona. Tillse att golvet är aklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och annan smuts.

Låt lack och härdare nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 40-60% RF. Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för bruk är 13°C.**

Förbehandling av tidigare lackerade ytor

Bona Mega kan användas för att överlackera fabrikslackerade och tidigare lackerade ytor men **vidhäftningen måste alltid kontrolleras före användning!** Golv som

Bona®

Bona Mega

Tekniskt datablad

Ytbehandling



behandlats med vax, polish eller liknande kan inte överlackeras. Lämpliga ytor skall förbehandlas med Bona Prep innan lackering. En detaljerad överlackeringsinstruktion kan hämtas från www.bona.com

Tillsats av Bona Crosslinker: Fastställ erforderad mängd lack. Späd motsvarande 2% Bona Crosslinker med samma mängd vatten och skaka noga. Tillsätt blandningen (crosslinker+vatten) till lacken och skaka noga igen. Använd den uppblandade lacken inom 8 timmar.

Behandlingsschema

Obehandlat trä:

- 1x Bona Vattenburen Grundlack
Lätt slipning korn 150
- 2x Bona Mega

Tidigare lackerade ytor:

- 1x Bona Prep System
- 1-2x Bona Mega

Obs! Att applicera fler än två lager lack per dag kan ej rekommenderas pga risk för ökad träsvällning.

Application

1. Stryk ut lacken med en Bona Roller. Applicera jämnt med mjuka rörelser och avsluta appliceringen i träets längdriktning. Bibehåll en "våt" kant utmed behandlade sektioner och överlappa vått-i-vått. Låt torka ordentligt innan nya lager lack påföres. Torktiden blir något längre för varje lager.
2. Mellanslipa vid behov med slipnät eller Bona Scrad System korn 150 (eller finare). Avlägsna dammet innan det sista lagret lack stryks ut. Obs! Om det föregående lagret lack fått torka mer än 24 timmar krävs alltid en mellanslipning.

Golvet kan försiktigt beträdas cirka 8 timmar efter den sista strykningen. Låt ytan torka minst en vecka innan mattor eller annan golvbeläggnings läggs på, eller ytan belastas med tunga föremål. Undvik att våtmoppa golvet första veckan.

Underhåll

Rengör golvet med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner och en mikrofiberduk. Som en del i ett underhåll kan golvet strykas med nya lager lack Traffic innan slitaget når träet och leder till omfattande renovering. Genom att applicera Bona Freshen Up eller Bona Wood Floor Refresher med jämna mellanrum så upprätthålls en attraktiv yta med bibehållen lyster.

Detaljerade underhållsinstruktioner kan hämtas från www.bona.com/floorcare

Observera!

Denna information är framställd efter vår bästa, nuvarande kunskap om produkten och gör inget anspråk på att vara komplett. Det åligger användaren att bedöma huruvida produkten och rekommendationerna häri är lämpliga för ändamålet, det aktuella träslaget och de rådande förhållandena på plats. En professionell och därmed lyckad applicering av produkten är utom Bonas kontroll. Om du är osäker så utför alltid ett test före användning. Användaren är skyldig att läsa och förstå all information på förpackning och säkerhetsdatablad innan produkten används.

Bona[®]