

Lägganvisning kärnfurutrall

Lägganvisning:

Gotlandstrall 27x70 skall läggas med minst 4 mm springa

Kärnfurutrall 28x120 skall läggas med minst 6 mm springa.

Skall finnas luftintag till regelstomme så att god luftgenomströmning tillgodoses.

Skrubar skall ej försänkas mer än att de ligger i liv med ovansidan (se bild)

Ytbehandling:

Rekommenderas att ytbehandlas med tjärolja.

Beräknad livslängd ca 8-12 år under förutsättning att ovanstående efterföljs.

Underhåll:

Tralldäcket skall rengöras minst 1 ggr per år med såpa eller tralltvätt (tralltvätt finns att hyra hos Österby Brädgård AB)

