

Produktblad

FÄRGBYGGE NATURUM

Trälasyr från Färgbygge



FÄRGBYGGE

Tillverkad i Sverige



FÄRBYGGE NATURUM - TRÄLASYR

Produktbeskrivning

Trälasyr - sidenmatt trälasyr som kan nyanseras i hela NCS skalan. Är en vattenburen trälasyr för träytor i inomhusmiljö, såsom panel, råspont och lister. Förutom vatten och mineraler innehåller Trälasyren organiskt material som till >95% är förnybart och kommer från växt- och djurriket. Trälasyren ger en hård sidenmatt yta och kan laseras i flera skikt. Lasyren bromsar gulning och motverkar kvistgenomblödning.

Förberedelser

Se till att underlaget är torrt, fast och rent från smuts och fett. Gör blanka ytor matta med fint slippapper. Starkt sugande underlag och kådrikt trä med mycket kvistar kan förbehandlas med FÄRBYGGE NATURUM HARTSGRUND. Vid målning av tidigare oljade ytor finns risk för missfärgning.

Målning

Rör om färgen väl. Måla ett jämnt tunt skikt och efterläta direkt med en moddlare i träfibers riktning. Testa kulör och vidhäftning på en provbit eller en mindre synlig yta.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutliga egenskaper uppnås först efter ett par veckor och den är då känslig för slitage. Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan och de kan därför upplevas flammiga. Rengör ytan med ren trasa som fuktats med ljummet vatten.

Viktigt

Färgen ska inte användas i fuktiga utrymmen. Se till att rummet är väl ventilerat både under målningen och härdningstiden, vilket kan ta ett par veckor. Förslut öppnad burk väl. Hållbarheten i öppnade burkar är begränsad. Färg som har avvikande lukt eller tendens att bilda mögel ska inte användas. Skrapa ur verktygen före rengöring. Lämna flytande färgrester till den lokala miljöstationen. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationen

Innehåll

Vatten, pigment (TiO₂), shellack, mineraliskt fyllmedel, kasein, etanol, solroslecitin, cellulosa, vegetabiliska oljor, naturharts, kaliumsorbat*, IPBC*.

*Etanol används i kombination med kaliumsorbat (E 202) för att desinficera emballage och produktionsutrustning. Konserveringsmedlet IPBC (3-iodo-2-propylyl butylcarbamate) kan förekomma med mindre än <0,01%.

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

Tillverkas av FÄRBYGGE Färgbygge Produktion Sverige AB, www.fargbygge.se
Distributör, Teknisk Support och Produktblad Welin & Co, Stenhagsvägen 45-47,
SE-184 33 Åkersberga, Tel 08-544 10 440, email info@welinoco.com, www.welinoco.com

Teknisk information

Förpackningsvolym: 1 liter, 3 liter och 10 liter

Användning: Träytor inomhus

Glans: Sidenmatt

Baser: Vit, C-Bas

Kulör: Brytbar enligt NCS

Verktyg: Pensel, roller eller spruta

Dammtorr: Efter ca 2 timmar

Förvaring: Frostfritt

Övermålningsbar: Efter ca 3 timmar

Vattenfast: Efter 7 dygn

Målningstemperatur: 15 - 25 °C

Åtgång: 1 L räcker till ca 5 - 7 m²

Spädes med: Vatten, vid behov

Rengöring av verktyg: Vatten och såpa

Hållbarhet: 12 månader i obruten förpackning

Bindemedel: Naturliga polymerer av Shellack, Kasein, Vegetabiliska oljor och cellulosa

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/a): 130g/l (2010). Produktens VOC < 3g/l

- FÖRNYBAR RÅVARA*
- FRAMSTÄLLD MED GRÖN ENERGI
- VI REDOVISAR VÅRA RÅVAROR
- VOC <2g/l
- VALFRI KULÖR

*Av det organiska innehållet är över 95 % förnybart



FÄRBYGGE

Tillverkad i Sverige

Färgbygge Produktion Sverige AB
Maskingatan 6B, 195 60 Arlandastad
Tel 08-551 747 50, info@fargbygge.com
www.fargbygge.se

